




LOCK-TILE®
BODEN FÜR JEDEN ANSPRUCH! INDUSTRIE, GEWERBE & PRIVAT



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE



Standard 5mm – für Gewerbe und Privat

Herstellung nach REACH-Norm - schadstofffrei - 10 Jahre Garantie

- Standard 5mm wird aus einem speziell entwickelten und gemischten Granulat produziert welches **keine Schadstoffe** enthält, dafür aber zu einem großen Teil aus bereits wiederverwendetem PVC besteht.
- Durch die Herstellung im sogenannten **Spritzgussverfahren** ist unsere Fliese aus einem Guss, ohne weitere Trägerschichten. Unsere Nutzschrift beträgt 5mm und ist damit praktisch unverwüstlich. Die **durchschnittliche Nutzungsdauer** beträgt **mehr als 20 Jahre**.

Alle weiteren Eigenschaften entsprechen der Premium-Variante.

- geeignet für hohe Belastungen z.B. bei Einsatz von Gabelstaplern u. Handhubwagen.
- Verlegung **ohne Verklebung** auf jedem tragfähigen Untergrund: Risse, Dehnungsfugen und Ausbrüche sind kein Problem und werden überbrückt.
- idealer Bodenbelag für Produktionshallen, Lagerhallen, Fabrikhallen, Werkstätten, Garagen und vieles mehr.
- geeignet für Neubauten, sowie auch für die Erneuerung von vorhandenen Fußböden.

weitere entscheidende Vorteile:

- keine Untergrundvorbereitung - sofort gebrauchsfertig
- auch auf frischem oder noch feuchtem Estrich zu verlegen
- durch die diffusionsoffene Fuge entweicht aufsteigende Feuchtigkeit
- kein Produktionsausfall - kein Stillstand der Maschinen
- sofort belastbar - extrem belastbar - dauerhaft belastbar
- es entsteht eine staubfreie Oberfläche
- schützt fallendes Material vor Beschädigungen
- schalldämmend - wärmedämmend - lärmindernd - erhöhter Laufkomfort



LOCK-TILE® ☎ 0281 - 300 91 28 ✉ info@lock-tile.de 🌐 www.lock-tile.de

Standard 5mm - lieferbar in 3 Farben




Auffahrampen und Ecken farbig mit Signalwirkung lieferbar in rot - gelb - blau - grau - anthrazit


Standard 5mm technische Spezifikationen

STANDARD	Material (PVC) Gewicht (kg)	Polyvinylchlorid 2 kg / Fliese
	Fliese Abmessungen	530mm ²
BS EN 428	Dicke	5 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	√
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	√
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	√
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	√
BS EN 435	Biessamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtechtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	√
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m2 k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm ²
EC 19072006	Reach Konform	√
SHORE A	Härte	92



Standard 5mm im Einsatz:



 **LOCK-TILE** ☎ 0281 - 300 91 28 ✉ info@lock-tile.de 🌐 www.lock-tile.de